

基材の強度をアップし、  
塗膜防水用テープとして最適!

耐候性に優れた粘着剤で  
極めて糊残りが少ない!

テープ背面への塗料の密着性が良く、  
見切りが綺麗にとれる!

強

く

変

身。

よりテープ切れしにくく

新発売

LUPIN  
Force  
養生テープ ルパンフォース



試験項目	測定値
基材	特殊フィルム
粘着剤	アクリル系
厚さ (mm)	0.17
粘着力 (N/10mm)	4.00
引張強度 (N/15mm)	50.0
伸び (%)	15.0

サイズ	大箱 (巻)
30mm×25m	48巻
50mm×25m	30巻

※ 測定方法はJIS-Z-0237によって行う。  
※ 上記数値は測定値で保証値ではありません。

使用上の注意

●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

製品のご用命は当社まで



[本社] 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815  
 [東京支店] 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601  
 [大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYO センタービル202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/

カモ井HP



LINE登録

