

新色登場!

建築塗装用布テープ

6800茶

無包装で ゴミ削減!

包装フィルムのベタ付きによる
イライラ解消!

..... 紙管の切り口を面取りしているから
**手首に通しても
痛くない!**

糊残りが少なく
手切れ性も**良い!**

◎6800茶 無包装

テープ側面がベタ付かず
テープ同士やゴミがつきにくい!



製品のご用命は当社まで

試験項目	測定値	サイズ	ケース(巻)
基材	スフ布	25mm×25m	60巻
粘着剤	ゴム系	30mm×25m	60巻
厚さ(mm)	0.29	50mm×25m	30巻
粘着力(N/10mm)	3.69		
引張強度(N/15mm)	85.4		
伸び(%)	8.0		

※測定方法はJIS-Z-0237によって行う。
※左記数値は測定値で保証値ではありません。

使用上の注意
●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管については、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。



[本社] 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL(086) 465-5812 FAX(086) 465-5815
 [東京支店] 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL(03) 3271-3888(代) FAX(03) 3271-3601
 [大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202 TEL(06) 6305-0868(代) FAX(06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/



カモ井の
建築塗装用布テープ

無包装

シリーズ

無包装
だから

ゴミ
削減

包装フィルムの
ベタ付きによる

イライラ
解消

仕事の
効率
アップ

地球にも
優しい

★ 紙管の切り口を面取りしているから
手首に通しても痛くない!

★ テープ側面がベタ付かないから
テープ同士やゴミが付きにくい!

箱を開けると
すぐに使用できます

◎建築塗装用布テープ [無包装シリーズ]

6800茶 無包装



6800桃 無包装



6708ソラ 無包装



試験項目	測定値		
品番	6800茶	6800桃	6708ソラ
基材	スフ布	スフ布	スフ布
粘着剤	ゴム系	ゴム系	ゴム系
厚さ (mm)	0.29	0.29	0.26
粘着力 (N/10mm)	3.69	3.68	3.29
引張強度 (N/15mm)	85.4	86.3	72.2
伸び (%)	8.0	8.0	10.0

サイズ	ケース (巻)		
	品番	6800茶	6800桃
25mm×25m	60	60	60
30mm×25m	60	—	—
50mm×25m	30	—	30

※測定方法はJIS-Z-02371によって行う。
※左記数値は測定値で保証値ではありません。

使用上の
注意

●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

製品のご用命は当社まで

KAMO I
カモ井加工紙株式会社

[本社] 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815

[東京支店] 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F

TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601

[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202

TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/

カモ井HP



LINE登録

